

**Výrobek:** Kamenná mozaika z mramoru, Interlocking white and sky vein

## Popis a použití výrobku:

Kamenné mozaiky jsou vyrobeny z přírodního kamene a určeny pro vnitřní konečnou úpravu povrchu stěn a podlah. Velikost, tvar, tloušťka a povrchová úprava jsou provedeny dle konkrétního účelu použití, podle požadavků na udržovatelnost, vzhled apod.

**Kód výrobku:** NH211

Charakteristika	Vlastnosti
Rozměry mozaiky	30,5 x 29,7, tloušťka 0,9 cm
Materiál	Mramor
Barva	Černá, bílá, šedá
Povrch	Mat
Určení	Interiér

## Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek nepotřebuje v průběhu svojí životnosti žádnou zvláštní údržbu. Údržba výrobku spočívá v jeho občasném opláchnutí vodou, a setření vlhkým hadrem a pravidelném impregnování. Nedoporučujeme používat agresivní čisticí prostředky.

## Montáž obkladu:

Montáž kamenných obkladu není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti obkladu, které mohou vzniknout neodbornou montáží.

V případě, že se rozhodnete namontovat kamenné mozaiky sami, zde je náš doporučený postup montáže:

### 1. Příprava podkladu, penetrace

Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a sníží nasákavost podkladu. Nedochozí tak k předčasnému vysychání lepidla, které by způsobilo sníženou pevnost spoje. Penetraci nanášíme na celý podklad a v takovém množství, aby ji byl podklad schopný nasáknout. Pokud nanášíme více vrstev, je vhodné druhou vrstvu nanést ještě před vyschnutím prvního nátěru.

### 2. Položení obkladu – naplánování

Vždy před samotným lepením proveďte rozplánování a vyměření obkladu. Doporučujeme zahájit rozplánování obkládání od rohových částí. Následně si od překladů stavebních otvorů (nad okny, nad dveřmi) přeneste do dolní části stěny počty vrstev (šířka obkladu + odpovídající spára) pro založení první vrstvy obkladu. Šíři spáry volte dle spár v kamenné mozaice. U první vrstvy dbejte na co nej přesnější založení – použijte k vyměření např. vodováhu, lať nebo stavební provázek. Při nákupu dobře spočítejte plochu, kterou chcete obkládat, a vždy objednejte větší množství obkladu, zhruba o 5 – 10% z celkového objemu na prořezy a na rezervu při rozbití. Při doobjednávání hrozí dodání jiné výrobní šarže a jiného barevného odstínu.

### 3. Položení obkladu

- Obklad z lepené strany očistěte od prachu štětcem nebo smetáčkem.
- S výběrem lepidla se poraďte s odborným prodejcem. Na naše kamenné mozaiky se hodí běžně dostupná lepidla pro materiály s nulovou nasákavostí. Výběr toho správného lepidla závisí na místě umístění obkladu (koupelna, stěna/podlaha, ...) a na typu podkladu.
- Pokud lepíme kamenné mozaiky na polystyren je potřeba zpevnit perlínkou (1x pod perlínkou a 1x nad perlínkou – zpevnit lepidlem – kombinované lepidlo na lepení perlínky a polystyrenu), následně překotvit, jakmile to zatvrdne napenetrovat.
- Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou (hřeben s výškou zubu max. 9 mm) na obkládanou plochu.
- Natírejte vždy jen takovou část, kterou jste schopni obložit do doby, než začne lepidlo zasychat (cca 30 min.).
- Usazení kamenné mozaiky: Mozaiky po nanesení lepidla přiložíme, přitlačíme a „usadíme“ – tzn. pohybem přiloženého obkladu ze strany na stranu rovnoměrně rozmístíme lepidlo.
- Rovina lepení: Při lepení průběžně kontrolujte vodováhou vodorovné i svislé uložení.
- Oprava chybného položení: Ta je možná ihned po přilepení. K řezání obkladu používejte nejlépe úhlovou brusku (flexu) s diamantovým kotoučem anebo vodní pilu. **Ke spárování použijte spárovací křížky, které vám zaručí stejnoměrné odstupy.**
- Čistota práce: Veškeré práce se snažte dělat tak, abyste kamenné mozaiky lepidlem neušpinili. Pokud obklad přeci jen ušpiníte, setřete ho ihned navlhčenou pěnovou houbičkou. Po zaschnutí se Vám nemusí podařit nečistoty odstranit.
- Jakmile je lepidlo zaschlé, vyspárujte mozaiku vhodnou spárovací hmotou. Při spárování postupujte dle instrukcí výrobce spárovací hmoty. Epoxidová spárovací hmota se čistí okamžitě po spárování, nejprve čistící drsnou houbou, poté měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nevyspárované plochy.
- Odstraňte zbytky spárovací hmoty.
- Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také nejprve čistící přípravek vyzkoušet na malé ploše a až poté použít na celý obklad. **Uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perleťovým nebo metalickým povrchem.** Prodejce nenese odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků. Práce se spárovací hmotou na cementové bázi je snazší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavaznutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.
- Umyjte obklad mokrou houbou. Povrch obkladu z mozaiky musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.
- Dokončete čištění mozaiky suchým hadrem.

### 4. Závěrečné ošetření

Kamenné mozaiky impregnujte bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. POZOR, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu kamenných obkladů. Doporučujeme impregnaci nejdříve aplikovat na vzorek kamenného obkladu pro Vaši představu o konečném vzhledu. Vždy dodržujte pokyny uvedené na impregnačním obalu.

Obklad doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu kamenné mozaiky. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaše kamenné mozaiky Vám poskytujeme prodlouženou záruku 5let od jejich zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a kamenný obklad impregnovat vhodným impregnačním roztokem nejméně jednou za 2 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky 725 307 971 nebo e-mailem na [info@alfistyle.cz](mailto:info@alfistyle.cz).

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice

**[www.alfistyle.cz](http://www.alfistyle.cz)**